

Automobilchemikalien – Technische Sprays – Schmierung

Version: TS/020

Valvoline™ PTFE Dry

Hochwertiger, trockener Oberflächenschmierstoff, der mechanische Teile aus Metall oder Kunststoff behandelt, bei denen keine Ablagerungen von Öl oder Fett erwünscht sind.

Einsatzbereiche

Schienen
Türschlösser
Reißverschlüsse
Zughaken
Ofenscharniere
Faltdächer
Sicherheitsgurte
Scheibenwischer
Sitzschienen
Fensterschienen

Produkteigenschaften

Keine Ablagerungen von Öl oder Fett
(Trockenschicht)
Sehr geringer Reibungsfaktor
Ausgezeichnete Haftwirkung
Verhindert Verschleiß und Festklemmen
Geeignet für langsam drehende Teile, die
gering belastet sind
Witterungsbeständig
Geeignet als Trennmittel für Formen, wenn
Silikone nicht verwendet werden sollen.

Gerichteter Sprühstrahl

Gebrauchsanweisung:

Vor der Verwendung sorgfältig die
Anweisungen auf der Verpackung lesen.

Valvoline™ PTFE Dry muss vor dem Gebrauch
Zimmertemperatur haben. Die
Verarbeitungstemperatur muss zwischen 5 und
30 °C sein. Vor Gebrauch schütteln.

Valvoline™ PTFE Spray dünn auftragen.

Nach dem Verdunsten des Lösungsmittels
(nach ca. 1 Minute) bleibt ein schützender,
trockener PTFE-Film zurück.

Wir halten die Welt seit 1866 in Bewegung™

Valvoline ist führend in der Herstellung, der Vermarktung und dem Vertrieb von Markenprodukten und -dienstleistungen in hoher Qualität für die Automobilbranche und die allgemeine Industrie. Valvoline ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig. Zu den Produkten gehören Fahrzeugschmierstoffe, Getriebeflüssigkeiten, Getriebeöle, Hydraulikschmierstoffe, Automobilchemikalien, Spezialprodukte, Fette und Produkte für Kühlsysteme.

Weitere Informationen über Valvoline-Produkte, Programme und andere Dienstleistungen finden Sie auf unserer Homepage www.valvolineeurope.com

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften beruhen auf dem Produkt aus der aktuellen Produktion. Auch Produkte aus künftiger Produktion werden den Valvoline Spezifikationen entsprechen. Es kann jedoch zu Abweichungen hinsichtlich der Eigenschaften kommen.

Valvoline™ PTFE Dry	
Inhalt	500 ml
Basis	Polytetrafluorethylen
Gehalt flüchtiger organischer Inhaltsstoffe	ca. 99 Gew.-%
Farbe	Transparent weiß
Erscheinungsbild	Weißes Pulver
Ausbeute	1,74 g/s
Dampfdruck bei 20 °C	3 bis 4 bar
Partikelgröße	5 µm
Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis +250 °C
Trocknungszeit	ca. 5 Minuten

Diese Information gilt nur für Produkte, die an folgendem Standort / folgenden Standorten hergestellt werden: Europa

Gesundheit und Sicherheit

Eine Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit durch dieses Produkt ist bei richtigem Einsatz in der empfohlenen Anwendung und unter der Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards unwahrscheinlich. Wir weisen auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) hin, das auf Wunsch über Ihre örtliche Verkaufsniederlassung oder über das Internet unter <http://sds.valvoline.com> erhältlich ist

Umweltschutz

Benutzte Chemikalien zu einer offiziellen Sammelstelle bringen. Die örtlichen Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewässer geraten lassen.

Lagerung

Wir empfehlen, alle Gebinde geschützt zu lagern. Falls eine Lagerung im Freien unumgänglich ist, müssen Fässer horizontal gelagert werden, damit kein Wasser eintreten kann und die Markierungen der Fässer nicht beschädigt werden. Die Produkte dürfen nie bei Temperaturen über 60 °C gelagert, direkter Sonnenhitze oder Frosttemperaturen ausgesetzt werden.

Ersetzt –

™ Warenzeichen von Valvoline, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2018

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben, Informationen und Daten sollten genau und zuverlässig sein. Sie sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche Gewährleistung oder stillschweigende Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. als ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung zu betrachten, für die Ellis Enterprises B.V. und ihre Tochtergesellschaften eine rechtliche Verantwortung übernehmen.