

Automobilchemikalien – Technische Sprays – Werkzeug

Version: TS/004

Valvoline™ Zinc Spray

Hochwertiges Zinkspray zur Behandlung von verzinktem und unbehandeltem Stahl.

Produkteigenschaften

Schnelltrocknend
Gute Fülleigenschaft
Hervorragender kathodischer
Korrosionsschutz Beständig gegen Benzin,
Chemikalien und die Witterung
Punktschweißfähig
Ausgezeichnete Haftwirkung

Gebrauchsanweisung:

Vor der Verwendung sorgfältig die
Anweisungen auf der Verpackung lesen.

Valvoline™ Zink Spray muss vor dem
Gebrauch Zimmertemperatur haben. Die
Verarbeitungstemperatur muss zwischen 15
und 25 °C sein. Vor dem Gebrauch 2 Minuten
lang schütteln und auf eine Probefläche
sprühen.

Vorbehandlung:

Die zu behandelnde Fläche muss sauber,
trocken und fettfrei sein. Losen Altlack und Rost
entfernen und die Oberfläche abschleifen

Behandlung:

Beim Sprühen muss der Abstand zwischen der
Sprühdose und der Oberfläche ca. 25 bis 30 cm
betragen.

Den Spray in mehreren dünnen Lagen
auftragen. Vor dem Auftragen der nächsten
Lage jeweils die Dose schütteln.

Wenn gewünscht, können nach dem Trocknen
eine Grundierung und ein Lack aufgetragen
werden.

Nach der Verwendung das Ventil reinigen (die
Aerosoldose umdrehen und die Düse ca. 5
Sekunden lang drücken).

Die Trocknungszeit hängt von der
Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und
der Dicke des aufgetragenen Lackes ab.

Wir halten die Welt seit 1866 in Bewegung™

Valvoline ist führend in der Herstellung, der Vermarktung und dem Vertrieb von Markenprodukten und -dienstleistungen in hoher Qualität für die Automobilbranche und die allgemeine Industrie. Valvoline ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig. Zu den Produkten gehören Fahrzeugschmierstoffe, Getriebeflüssigkeiten, Getriebeöle, Hydraulikschmierstoffe, Automobilchemikalien, Spezialprodukte, Fette und Produkte für Kühlsysteme.

Weitere Informationen über Valvoline-Produkte, Programme und andere Dienstleistungen finden Sie auf unserer Homepage www.valvolineeurope.com

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften beruhen auf dem Produkt aus der aktuellen Produktion. Auch Produkte aus künftiger Produktion werden den Valvoline Spezifikationen entsprechen. Es kann jedoch zu Abweichungen hinsichtlich der Eigenschaften kommen.

Valvoline™ Zinc Spray	
Inhalt	400 ml
Basis	Epoxidester
Farbe	Grau
Gehalt flüchtiger organischer Inhaltsstoffe (Gew.-%)	ca. 54
Feststoffgehalt (Gew.-%)	ca. 46
Ergiebigkeit (m²)	1,25 bis 1,75
Staubtrocken	nach 10 bis 15 Minuten
Klebfrei	nach 20 bis 30 Minuten
Ausgehärtet / nachsprühbar	Nach 24 Stunden
Wärmebeständig	bis 350 °C

Diese Information gilt nur für Produkte, die an folgenden Standorten hergestellt werden: Europa

™ Warenzeichen von Valvoline, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2018

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben, Informationen und Daten sollten genau und zuverlässig sein. Sie sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche Gewährleistung oder stillschweigende Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. als ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung zu betrachten, für die Ellis Enterprises B.V. und ihre Tochtergesellschaften eine rechtliche Verantwortung übernehmen.

Gesundheit und Sicherheit

Eine Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit durch dieses Produkt ist bei richtigem Einsatz in der empfohlenen Anwendung und unter der Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards unwahrscheinlich. Wir weisen auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) hin, das auf Wunsch über Ihre örtliche Verkaufsniederlassung oder über das Internet unter <http://sds.valvoline.com> erhältlich ist

Umweltschutz

Benutzte Chemikalien zu einer offiziellen Sammelstelle bringen. Die örtlichen Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewässer geraten lassen.

Lagerung

Wir empfehlen, alle Gebinde geschützt zu lagern. Falls eine Lagerung im Freien unumgänglich ist, müssen Fässer horizontal gelagert werden, damit kein Wasser eintreten kann und die Markierungen der Fässer nicht beschädigt werden. Die Produkte dürfen nie bei Temperaturen über 60 °C gelagert, direkter Sonnenhitze oder Frosttemperaturen ausgesetzt werden.

Ersetzt –