



Artikelnummer: 14188707

Schmierfett für Lebensmittelindustrie Berutemp 500 T 2 0.8kg



Synthetisches Hochtemperaturfett für die Lebensmittelindustrie

Bechem Berutemp 500 T 2 ist ein Spezialfett auf Perfluorpolyether-Basis für die Lebensmittel-, Futter- und Pharmaindustrie.

Bechem Berutemp 500 T 2 ist für die Schmierung von Wälz- und Gleitlager zur Minderung von Reibung und Verschleiß bei hohen Temperaturen geeignet, bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten auch unter Einfluss von Vakuum, Strahlung, Lösemitteln sowie aggressiven Chemikalien.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch, wie vom Gesetzgeber verlangt, vermieden werden [Lebensmittelgesetz, LMG].

Eigenschaften

- sehr gute Verträglichkeit gegenüber Kunststoffen und gummielastischen Werkstoffen
- äusserst stabil gegen thermische und chemische Zersetzung

Merkmale

Marke: BECHEM

Serie: Berutemp

Typ: 500 T

Aufdicker: PTFE ummantelt

Norm: KP 2 P-40

Walkpenetration 0.1mm: 265-295

Zulassung: Halal, NSF H1, Koscher

Viskosität: 510 mm²/s

Industrie: Lebensmittel

Anwendung

Einsatzgebiete

- -Hochtemperaturfett für die Langzeitschmierung- Wälz- und Gleitlager sowie Gleitführungen in Waffelbackautomaten und Durchlauföfen- Heissgasventilatoren-Kalender, Wellpappenanlagen- Lackier- und Einbrennöfen-Vulkanisierungsformen- Montagefett für Armaturen

Genehmigung

Normen

- NSF H1DIN 51502 KP FK 2 P-20

Freigaben

- Halal zertifiziert Koscher zertifiziert

Hinweis

- Bechem Berutemp 500 T 2 ist weder mit Schmierstoffen auf Mineralölbasis noch mit anderen synthetischen Produkten verträglich.

Merkmale:	Wert:
Inhalt:	0.8 kg
Verpackung:	Kartusche

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)